

D-FINO MORTERO REVOCO

ALTAS PRESTACIONES TIPO GP-CSIV- W2
PROYECTABLE



PRODUCTO

- Mortero mineral para terminación de fachadas, patios, medianeras, etc.
- Variedad de colores
- Directamente sobre el cerramiento.
- De uso interior y exterior.
- Aplicación manual o mecánica.
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Para enlucidos y obras de mampostería en general.

APLICACIONES

- Revestimiento impermeable.
- Permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia y gran plasticidad.
- Acabado fratasado o raspado.
- Espesores de hasta 2 cm sin descuelgue.
- Rendimiento 18 kg/m² por cm de espesor.

SOPORTES

- Fábricas de albañilería, en todos los formatos, tales como fachadas, muros, pilares y tabiques.
- Bloque de termoarcilla, bloque de hormigón y enfoscados de mortero tradicional tipo M-7,5..
- No utilizar sobre metal u hormigón con restos de desmoldeante o sellado fino.
- No aplicar en soportes con humedad superior al 3%.
- Sobre hormigón y soportes lisos o no porosos utilizar como puente de unión D.10 D-IBERICA.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre yeso.
- No aplicar con heladas, tiempo lluvioso o fuertes vientos.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- En espesores superiores a 20 mm, aplicar en dos capas esperando al menos 24 horas.
- En superficies absorbentes o muy calientes es necesario humedecerlas previamente y a las 24 h, para evitar la desecación excesiva del mortero y la pérdida de resistencias.
- No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.

COMO APLICAR EL PRODUCTO

- Comprobar la idoneidad de los soportes.
- Humedecer previamente las superficies.
- Amasar con 5 litros aprox. el saco de 25kg. Con agua limpia.
- Dejar reposar durante 2 minutos y luego volver a reamasar hasta conseguir una mezcla consistente y homogénea lista para trabajar.
- Extender sobre el soporte en espesor no superior a 15 mm.
- Una vez que ha comenzado el endurecimiento, fratar o raspar.
- A las 24 h. humedecer el mortero, repetir durante 2 o 3 días

D-FINO MORTERO REVOCO

ALTAS PRESTACIONES TIPO GP-CSIV- W2
PROYECTABLE

ALMACENAJE

- Hasta 12 meses, en sitio cubierto y ventilado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar. $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ y $50 \pm 5\% \text{HR} < 0,2 \text{ m/s}$

Tipo: GP-CSIV-W2

Granulometría: $< 2,0 \text{ mm}$

Adherencia $> 0,3 \text{ N/mm}^2$

Resistencia a la flexo tracción $> 2 \text{ N/mm}^2$

Resistencia a compresión: $> 8 \text{ N/mm}^2$

Resistencia a cizalladura: $0,15 \text{ N/mm}^2$

Reacción al fuego: Clase A1

Tiempo de corrección : 35 minutos

Conductividad térmica: $0,67 \text{ W/mK}$ (valor tabulado EN1745)

Características adicionales para materiales de uso exterior:

Permeabilidad al vapor de agua= < 15

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso.

No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.